



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 3.205. ВЕРСИЯ 03.2026

## ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ

MB (MW)-ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012+A1:2015)-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1

Произведено согласно: СТО 72746455-3.2.1-2024

Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Негорючие плиты из минеральной (каменной) ваты, предназначенные для использования в качестве теплоизоляции в системе многослойных стен в гражданском и коттеджно-малоэтажном строительстве. Материал безопасен для человека и окружающей среды.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ненагружаемый теплоизоляционный слой в конструкциях:

- трёхслойных стен (слоистой кладки);
- каркасных стен;
- стен с изоляцией по каркасу под сайдинг.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- негорючий;
- сокращает затраты на отопление;
- не даёт усадку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:



| Наименование показателя                                     | Ед. изм.          | Критерий | Значение | Метод испытания                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Теплопроводность, $\lambda_{10}$                            | Вт/(м*К)          | не более | 0.035    | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность, $\lambda_D$                               | Вт/(м*К)          | не более | 0.036    | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)                                                |
| Теплопроводность, $\lambda_A$                               | Вт/(м*К)          | не более | 0.039    | ГОСТ Р 59985-2022                                                              |
| Теплопроводность, $\lambda_B$                               | Вт/(м*К)          | не более | 0.043    | ГОСТ Р 59985-2022                                                              |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации        | кПа               | не менее | 0.5      | ГОСТ EN 826-2011                                                               |
| Сжимаемость                                                 | %                 | не более | 10       | ГОСТ 17177-94                                                                  |
| Содержание органических веществ                             | %                 | не более | 2.5      | ГОСТ 17177-94                                                                  |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении     | кг/м <sup>2</sup> | не более | 1        | ГОСТ EN 1609-2011                                                              |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м <sup>2</sup> | не более | 3        | ГОСТ EN 12087-2011                                                             |
| Группа горючести                                            | степень           | -        | НГ       | ГОСТ 30244-94                                                                  |
| Плотность                                                   | кг/м <sup>3</sup> | $\pm 5$  | 45       | ГОСТ 17177-94                                                                  |

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение                                                                  | Метод испытаний                 |
|-------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Длина                   | мм       | -        | 985, 1200                                                                 | ГОСТ EN 822-2011                |
| Ширина                  | мм       | -        | 485, 600                                                                  | ГОСТ EN 822-2011                |
| Толщина                 | мм       | -        | 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 | ГОСТ EN 823-2011                |
| Класс по толщине        | -        | -        | T4                                                                        | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |

Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу. Как утеплить дом каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ](#)
- [Инструкция по монтажу. Утепление наружных стен каменной ватой Технониколь](#)
- [СТО 72746455-4.4.1.4-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с лицевой кладкой ТН-ФАСАД СТАНДАРТ. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев с момента изготовления

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8

ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110

---

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

